

# 090

## Empaque Adhesivo Acrílico

Colores:  
095 Transparente  
096 Canela  
097 Blanca



## INFORMACIÓN TÉCNICA

| PARÁMETROS                | ESPECIFICACIÓN                     | MÉTODO DE PRUEBA |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|
| Respaldo                  | Película de polipropileno (BOPP)   |                  |
| Adhesivo                  | Acrílico Base Agua                 |                  |
| Color de Línea            | Transparente - Canela - Blanca     |                  |
| Calibre                   |                                    |                  |
| Espesor de la película    | 25 micras (0.98 mils) ± 0.2 micras |                  |
| Espesor total             | 42 micras (1.65 mils) ± 1 micra    |                  |
| <b>ADHESIÓN</b>           |                                    |                  |
| Adhesión al acero         | 23 oz/in mín.                      | PSTC - 101       |
| Adhesión instantánea      | 33 oz/in mín.                      | PSTC - 16        |
| Adhesión al respaldo      | 10 oz/in mín.                      | PSTC - 4B        |
| Resistencia a la tensión: | 20 lb/in ± 3 lb/in                 | PSTC - 31        |
| % de elongación           | 120 - 180 %                        | PSTC - 31        |

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Sugerencia de Temperatura de aplicación: De 0 °C a 45 °C

Versión: Junio 2020

## PRESENTACIONES

| Código     | Medida         | Piezas por caja |
|------------|----------------|-----------------|
| 09_3615700 | 36 mm X 150 m  | 6 Six Packs     |
| 09_4840700 | 48 mm X 40 m   | 6 Six Packs     |
| 09_4850700 | 48 mm X 50 m   | 6 Six Packs     |
| 09_4810700 | 48 mm X 100 m  | 6 Six Packs     |
| 09_4815700 | 48 mm X 150 m  | 6 Six Packs     |
| 09_4891100 | 48 mm X 910 m  | 6 Rollos        |
| 09_4812100 | 48 mm X 1200 m | 6 Rollos        |
| 09_7250700 | 72 mm X 50 m   | 6 Six Packs     |
| 09_7210700 | 72 mm X 100 m  | 6 Six Packs     |
| 09_7215700 | 72 mm X 150 m  | 4 Six Packs     |
| 09_7291100 | 72 mm X 910 m  | 4 Six Packs     |
| 09_1491100 | 144 mm X 910 m | 2 Rollos        |

## ROLLO JUMBO

| Código     | Medida           |
|------------|------------------|
| 0951470100 | 1400 mm X 7000 m |
| 0961470100 | 1400 mm X 7000 m |
| 0971470100 | 1400 mm X 7000 m |

## RECOMENDACIONES

En caso de no disponer de lugares acondicionados para su almacenamiento, las siguientes sugerencias pueden ayudar a preservar las cintas:

- Conserve las cintas en sus cajas originales alejadas de fuentes de calor o luz solar directa, así como de líquidos que puedan derramarse.
- No coloque las cajas en estantes próximos a los techos exteriores, ya que el incremento de la temperatura acelera el envejecimiento de la cinta, acortando su vida útil.

## APLICACIONES

- Identifícala por su centro color salmón con rojo.
- Adhesivo acrílico resistente a cambios de temperatura.
- Cerrado de cajas de cartón corrugado, paquetes, cuñetes, bultos, etc. que requieren un alto rango de desempeño.
- Aplicación en forma manual o automática

## CARACTERÍSTICAS:

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistencia a la tensión.
- Adhesivo de alta fuerza de retención.
- Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- No contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio u otro metal pesado.

## ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.